

# CADORO VELVET

## ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ВЕЛЬВЕТОВЫМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

Серия 377

### ОПИСАНИЕ

CADORO VELVET (КАДОРО ВЕЛЬВЕТ) – элегантное и изысканное декоративное покрытие, создает ощущение отделки стен мягким вельветом, преобразует пространство в помещениях выполненных, как в классическом, так и в современном стилях. Позволяет воплощать самые изысканные требования к декорации помещений, согласно фантазии и техники нанесения. Легко наносится на основы предварительно подготовленные ДЕКОРФОНД код 3880019.

### ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносится на:

- новые и старые штукатурки на основе водорастворимых связующих.
- поверхности из бетона внутри помещений.
- поверхности из гипса и гипсокартона.
- на старые краски и покрытия на основе органических или минеральных составляющих, сухих, плотных, абсорбирующих и имеющих сцепление.
- на различные поверхности на минеральной основе, при условии, что они поглощают влагу.

Поверхности должны быть подготовлены, следуя указаниям параграфа «ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ».

Не наносить на поверхности не просохшие.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие вещества: акриловые сополимеры в водной эмульсии.
- Пигменты и наполнители: радужные наполнители.
- Растворитель: вода.
- Масса объема UNI EN ISO 2811-1: 1,10 +- 0,05 кг/л.
- Вязкость материала: 11600 +- 8000 cps .
- Время высыхания (при + 25 С и 65% U.R. влажности): поверхностное через 1 час, возможно нанесение краски через 6 часов.
- Расход: 3-5 м.кв./литр в два слоя, в зависимости от выбранного эффекта, при нанесении на гладкую поверхность, при средней впитываемости. Своевременно определяйте реальную отдачу с помощью предварительных проб в месте нанесения.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Штукатуреная поверхность, из гипса или гипсокартона.

Необходимо выдержать поверхность до полной высыхания и укрепления. Если необходимо, используйте специальные материалы с укрепляющими или восстанавливающими свойствами.

В случае присутствия плесени, обработайте поверхность раствором СОМВАТ 222 очищающий код 4810222 и СОМВАТ 333 восстанавливающий

код 4810333. Чтобы предохранить стены от образования плесени, добавьте в материал СОМВАТ 444 код 4810444.

Удаляем шпателем или посредством мытья, имеющиеся непрочные части и отстающие слой старой краски. Устраняем полностью старые известковые покрытия, отслаивающиеся краски или темперные краски.

Удалить остатки пыли, грязи и др. остатки с помощью мягкой щетки.

Выровнять неровности поверхности: дырки, растрескивание, трещины, впадины, с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Отшлифовать шпатлевку мелкой наждачной бумагой.

Растрескивание по внутренним и внешним поверхностям должны быть выровнены, сначала расширены и заполнены специальными составами на основе гипса.

Устранить явные неровности при помощи RASAMIX 9440160 или ВЕТОМАРК 9450150 или RASOMARC 9500150 в зависимости от типа поверхности.

По высохшей и чистой основе наносится: IDROFIS 4700006 акриловая настенная грунтовка на воде или микронизированную грунтовку без растворителей АТОМО 8840001.

Наносится минимум два слоя ДЕКОРФОНД код 3880019 разбавленный водой на 30-35%, валиком или кистью, для получения однородной поверхности, идеальной для последующего нанесения. Не рекомендуется использовать другие грунтовки и грунтовочные краски.

Далее наносите КАДОРО ВЕЛЬВЕТ, как указано в способе нанесения.

(Разбавление грунтовки и количество нанесения зависят от впитывающих свойств основы и определяются с помощью предварительных проб в отдельном месте, обращайтесь к соответствующему техническому описанию).

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Условия помещения и поверхности:

Температура помещения: мин. +8. С / мак. +35 С.

Влажность помещения: < 75%

Температура поверхности: мин.+5. С / мак. +35. С

Влажность поверхности: < 10%

Инструменты: кисти, кельма из пластика/нержавеющей стали.

Количество слоев: 2.

Разбавление: готов к применению.

Способы нанесения:

Распределите КАДОРО ВЕЛЬВЕТ по высохшей основе, при помощи кисти или кельмы из пластика или нержавеющей стали, равномерно и однородно.

После высыхания первого слоя, наносится кельмой из пластика или нержавеющей стали последующий

слой, создавая выбранный вельветовый рисунок, движениями в противоположных направлениях.  
Чистка инструментов должна быть осуществлена сразу после использования с помощью воды.

### **КОЛЕРОВКА**

Колеровка производится с помощью тинтометрической системы MACROMIE. Возможно также колеровать материал красителями COLORADO серии 548.

В случае использования различных партий цветного продукта или продукта колеровка которого выполнена полностью системой MACROMIE, но не в одном заказе, советуем вновь перемешать между собой содержимое банок, во избежание различий в тональности.

### **ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТА**

Температура хранения продукта от +5 до +30.

В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении срок годности около 2 лет.

### **БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Произведен в соответствии с директивами

Евросоюза 2004/42/СЕ:

Категория L: краски с декоративными эффектами (на водной основе): 200 гр./литр (2010).

КАДОРО ВЕЛЬВЕТ содержит максимум 200 гр./литр VOC (летучих составляющих)

Продукт не требует информационных этикеток по директиве D.C.65 от 14/03/03 согласно по следующим изменениям и последним данным. Использовать материал согласно нормам гигиены и безопасности: после использования не выкидывать упаковки в окружающую среду, остатки должны быть утилизированы со строительными отходами. Хранить в недоступном для детей месте. Использовать в хорошо вентилируемом месте. В случае попадания в глаза, немедленно промыть большим количеством воды. В случае попадания внутрь немедленно проконсультироваться у медика и показать упаковку или этикетку. Не выбрасывать остатки в канализацию, не выливать в воду и на землю.

Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с описанием по безопасному использованию материала.

*ООО «ВЕРНИЧИ» и IL COLORIFICIO SAN MARCO гарантируют, что представленная информация основана на лучшем нашем опыте и лабораторно-технических испытаниях. Невозможно взять на себя никакую ответственность за полученные результаты, если условия применения не находятся под нашим контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность продукта в каждом отдельном случае. За любой другой информацией по поводу технических данных обращаться к техническому персоналу ООО «ВЕРНИЧИ» по тел: (095) 995-996-4.*