

# PORTICI ПОРТИЧИ

АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ СТЕН НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Код 05R0006

## ОПИСАНИЕ

PORTICI – акриловая концентрированная грунтовка на водной основе для пропитки настенной поверхности, предназначен, главным образом, для циклов окрашивания внутренних помещений.

PORTICI наделен высокой проникающей способностью, в состоянии обработать даже микроскопические капилляры оштукатуренных поверхностей.

PORTICI создает идеальную основу для сцепления с последующими слоями красок и покрытий, изолируя их от воздействия щелочной среды, присущей поверхностям на цементной основе и им подобным.

## ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносится на:

- новую и старую штукатурку со связующими веществами на водной основе
- бетонные поверхности
- поверхности из гипса и гипсокартона
- поверхности со старой краской или покрытия на минеральной или органической основе с сухой, плотной, впитывающей и имеющей сцепление структуры
- различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие

Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу «Подготовка поверхности».

Непростошие, а также имеющие высокое содержание щелочи поверхности, выдерживать необходимое время для окончательного укрепления поверхности, в среднем составляющее 4 недели.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие вещества: стирол - акриловые сополимеры.
- Растворитель: вода
- Объемная масса (плотность) UNI EN ISO 2811-1:  $1,00 \pm 0,05$  кг/л
- Вязкость согласно UNI 8902:  $2200 \pm 80$  сПз при 20 °C (по ротационному вискозиметру Брукфильда)
- Высыхание (при 25°C и 65% относительной влажности):  
поверхностное - через 30-40 минут; повторное окрашивание – через 4 часа

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Оштукатуренные поверхности, а также поверхности из гипса и гипсокартона:

- Удостовериться в том, что поверхность должным образом высохла и выдержана. В случае необходимости укрепить основание специальными консолидирующими и уплотняющими средствами.
- При наличии плесени произвести обработку поверхности раствором COMBAT 222 очищающий код 4810222 и COMBAT 333 укрепляющий код 4810333.

- Удалить при помощи щетки или промывания возможные выступающие участки старой краски. Полностью удалить отслоившиеся известковые краски и температуры.
- Устранить с помощью щетки скопления пыли и смога.
- Для внутренних помещений выровнять неровности поверхности: дыры, расщелины, трещины и впадины обработать при помощи TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины заполнить специальным уплотняющим составом.
- Отшлифовать штукатурку и возможные неровности наждачной бумагой.
- Продолжить финишное выравнивание штукатурки с помощью RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 и RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверхности.
- Удостоверившись в том, что поверхность должным образом высохла и выдержана, нанести один слой материала PORTICI.
- По истечении примерно 4 часов приступить к нанесению финишного материала.

Поверхности из бетона:

- При помощи щетки устранить возможные остатки осыпающихся покрытий.
- При наличии плесени произвести обработку поверхности раствором COMBAT 222 очищающий код 4810222 и COMBAT 333 укрепляющий код 4810333.
- Удалить недостаточно прилегающие структурные части цемента.
- Металлические прутья арматуры, вышедшие на поверхность, должны быть тщательно обработаны цементным раствором против поверхностной коррозии BETOXAN PRIMER 9490125 Voiacca.
- Восстановить защитный слой бетона при помощи шпатлевки BETOXAN 400 или BETOXAN 300, безусадочного тиксотропного строительного раствора с волокнистым упрочнением 9490140/130, финишное выравнивание произвести при помощи безусадочной шпатлевки BETOXAN 200, предупреждающей насыщение углекислым газом, код 9490120.
- Удостоверившись в том, что поверхность должным образом высохла и выдержана, нанести один слой материала PORTICI.
- По истечении примерно 4 часов приступить к нанесению финишного материала.

\* (Разведение грунтовки и количество ее нанесения прямым образом зависят от впитывающей способности поверхности. Для определения расхода материала рекомендуется произвести предварительную пробу на отдельно выделенном для этого участке поверхности.



# PORTICI PORTICHI

АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ СТЕН НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Код 05R0006

Проконсультироваться с соответствующим техническим описанием).

## ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Условия окружающей среды и поверхности нанесения:  
Температура окружающей среды: Мин. +8°C/ Макс. +35°C.

Относительная влажность воздуха: <75%.

Температура поверхности: Мин. +5°C/ Макс. +35°C.

Влажность поверхности: <10%.

- Избегать нанесения при наличии поверхностного конденсата и под прямыми лучами солнца.

- Инструменты: кисть, валик и безвоздушный краскопульт airless.

- Материал разбавляется в различных пропорциях в зависимости от впитывающей способности основы, но, в любом случае, для одной части PORTICI код XXX требуются не менее 6 частей воды. Избыточное количество грунтовки может привести к образованию плотного слоя, который неблагоприятно отразится на прилегании последующих слоев красок, в противоположном случае недостаточное количество нанесенной грунтовки повлечет за собой затруднение в нанесении краски, увеличение ее расхода, уменьшение сцепления финишного покрытия и ее возможное неравномерное впитывание в поверхность.

- После использования сразу же промыть инструменты водой.

- Расход материала: 50-60 кв.м./л при нанесении на поверхности со средней впитывающей способностью. Для определения расхода материала рекомендуется произвести предварительную пробу на отдельно выделенном для этого участке поверхности.

## КОЛЕРОВКА

-----

## ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 3 года в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

## УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/ЕС)

Кат. А/н: грунтовка для стен (на водной основе) : 50 г/л (2007) / 30 г/л (2010)

PORTICI содержит макс.: 30 г/л VOC (летучих органических соединений).

Согласно законодательным нормативам материал не требует информационных этикеток. Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Хранить вдали от детей. В случае попадания внутрь организма немедленно проконсультироваться у врача и показать ему упаковку или этикетку. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Акриловая настенная грунтовка на водной основе.

Нанесение акриловой настенной водорастворимой грунтовки PORTICI код 05R0006 на основе мельчайших частиц стирол-акриловых сополимеров, предназначенной для пропитки поверхностей, производится на предварительно подготовленные поверхности в количестве, зависящем от их впитывающей способности.

Дата: май 2015

*Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che l'informazione rappresentata è basata sulle migliori esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non assume alcuna responsabilità per i risultati ottenuti, in quanto le condizioni di applicazione non sono sotto il nostro controllo diretto. Consigliamo sempre di verificare l'idoneità del prodotto in ogni caso specifico. Questo documento tecnico annulla e sostituisce automaticamente tutte le precedenti informazioni. Per ulteriori informazioni tecniche, rivolgersi al personale tecnico del COLORIFICIO SAN MARCO al telefono: +39 041 4569322.*

**san  
marco**  
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA